

Riktvärden för materialgaranti – Hydroforer

Altech Hydroforer är tillverkade i rostfritt material SS2333 (AISI 304) och för att undvika korrosion så skall följande beaktas:

- Vattnets kloridhalt (Cl) får ej överstiga 50 mg/liter
- Dahl Sverige AB lämnar aldrig garanti för havsvatten, bräckt vatten eller andra saltvatten vars ledningsförmåga överstiger 55 mS/m. (1 mS/m = 10 µS/cm)

Övriga värden i vattnet som skall beaktas för att undvika korrosion:

- pH-värde: Skall överstiga 7,2
- Sulfat SO₄: max 50 mg/l
- Kalcium Ca: Skall vara mellan 20 - 60 mg/l
- Nitrat NO₃: Skall vara mellan 5 - 10 mg/l
- Konduktivitet mS/m Bör ligga under 55 mS/m
- Alkalinitet: Bör överstiga 60 mg/l
- Om punktkorrosion har uppstått skall en vattenanalys bifogas en eventuell reklamation

SGDS Gruppen AB

Bromma

Adress: Box 11076, 161 11 Bromma
Besök: Bryggerivägen 9, Bromma

Malmö

Adress: Box 1016, 212 10 Malmö
Besök: Cederströmsgatan 1, Malmö

Tel vxl. 08-627 27 00

info@sgdsgruppen.se

www.sgdsgruppen.se

Org.nr: 556287-0229