

TEKNISKT DATABLAD

HIGH TACK SINGLE PLY PRIMER

Single Ply Primer används för grundning av SealEco EPDM membran för att ge bra vidhäftning mellan Seam Tape, Flashing Tape, Cover Tape eller Reinforced Perimeter Strip och SealEco EPDM membranet. Tack vare sin höga vidhäftningsstyrka kan primern användas för att hålla EPDM-membranet i ett tillbakavikt läge medan primern appliceras på underlaget. High Tack Single Ply Primer är fri från toluen.

Tekniska data

Bas:	Syntetiskt gummi
Färg:	Gul/transparent
Konsistens:	Flytande
Flampunkt:	>-20°C
Densitet (vid 20°C):	± 0,76 g/cm ³
Torrsubstanshalt:	± 15%
VOC innehåll:	85,8%
Hållbarhet:	12 månader i en väl ventilerad och torr förvaringsplats vid temperaturer mellan +5°C och 30°C. Lagringstiden är begränsad när den väl öppnats.



Tillbehör



Skrubhandtag



Skrubdyna

Förpackning

Vikt (kg/st)	Volym (L/st)	Burkar/kartong	Burkar/pall	Vikt/pall (kg)
0.79	1.00	8	392	310
3.16	4.00	1	96	303

Tillgänglighet kan variera beroende på land. Vänligen kontakta din lokala leverantör för mer information.

Täckförmåga

150 - 200 g/m²

Arbetsbeskrivning

High Tack Single Ply Primer skall blandas mekaniskt med bormaskin eller omrörare före användning och var 20:e minut under användning. När produkten omröres så skall den ändra utseende och få ett mjölkigt utseende. Produkten skall aldrig spädas och underlaget skall vara torrt och rent. Om ytorna behöver rengöras före skarvning skall Cleaning Wash 9700 användas. Dra inte i skarven och kontrollera att den är slät och inte har några veck. Applicera försiktigt High Tack Single Ply Primer med en scrubber och pad, när den är applicerad lämna den tills allt lösningsmedel har avdunstat. Lämna den applicerade ytan öppen maximalt 20 min vid 20°C och 50% relativ luftfuktighet. Tejskarven kommer att uppnå sin fulla styrka efter ca 48 h och den har torkat helt och hållet. Förslut burken ordentligt efter användning. Man skall efter var 30:e meter byta skurdyna och har den torkat skall den inte återanvändas och rengöras.

Produkten skall inte användas i temperaturer under +5 °C och över 30 °C. Applicera aldrig i direkt soljus och skydda från solen under torktiden. Stoppa omedelbart användningen om det finns risk för nederbörd, kondensation, dimma eller starka vindar. Konsultera installationsmanualen för mer detaljerade instruktioner.

Lämpliga underlag

High Tack Single Ply primer kan användas på SealEco membran och de flesta förekommande byggnadsmaterial såsom tegel, betong, trä och metall. Underlaget måste vara rent, torrt och fritt från olja och fett. High Tack Single Ply Primer kan inte användas på EPS, XPS eller mjukgjorda PVC membran.

Varning

Enbart för professionell användning, High Tack Single Ply Primer är mycket lättantändligt. Konsultera MSDS för transport, lagring och användning.

OBS!

Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.sealeco.com.